

# ホージュン ベントナイト CAST BOND





## キャストボンド

### 特徴

1. 中国産高品質ベントナイト
2. 低水分域のベントナイト
3. 高充填性を実現
4. 膨張欠陥に強い
5. 砂カミに強い

### 代表特性

水分	9.0%
高密度	0.65g/cm <sup>3</sup>
膨潤力	27ml/2g
MB吸着量	50ml/0.5g



## 注湯繰り返し試験による“すくわれ”発生状態図



キャストボンド注湯1回目



ワイオミング産注湯1回目



キャストボンド注湯4回目



ワイオミング産注湯4回目



キャストボンド注湯7回目



ワイオミング産注湯7回目

**HOJUN**<sup>®</sup>  
株式会社 ホージュン



ISO9001審査登録

本社/〒379-0133 群馬県安中市原市1433-1  
TEL(027)385-3411(代表) FAX(027)385-5859  
東日本営業所/〒105-0004 東京都港区新橋1-18-14 新橋MMビル4F  
TEL(03)3503-4861 FAX(03)3503-4865  
西日本営業所/〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割95-6  
TEL(052)603-8601 FAX(052)603-8615

専用問合せフリーダイヤル(技術・販売) ☎0120-118-646

<http://www.hojun.co.jp>

※本カタログは、2005年12月現在のものです。  
※本カタログに掲載した内容は予告なく変更することがあります。