

ベントナイト 250S

250Sは経済性に優れ、取り扱いも容易なトータルバランスに優れたベントナイトです。セメントとの相性も良く、各種用途にご使用いただけます。

主用途

- ソイル柱列連続壁工法(SMW)
- セメント・ベントナイトモルタルグラウト工法
- 裏込注入工法
- 地盤改良工法
- その他、窯業、農業、化学工業



※写真はイメージであり、実際のものとは異なります。

**POINT
01**

分散性に優れる

容易に分散するため
手間がかかりません

**POINT
02**

安定した性能を発揮

セメント・ベントナイト液で
安定した粘性、強度を発揮します

**POINT
03**

経済性に優れる

従来と同配合の場合
コストを抑えることができます

一般物性

水分(%)	10.0以下
かさ密度(g/cm ³)	0.50~1.10
乾式フルイ残分(%/63μm)	40.0以下
pH	9.5~10.8
膨潤度(g/g)	2.5以上

荷姿

1トンフレコンバッグ

代表的化学組織

SiO ₂	66.6
Al ₂ O ₃	15.2
Fe ₂ O ₃	2.4
MgO	2.2
CaO	4.3
Na ₂ O	2.1
K ₂ O	1.3
Ig-Loss	4.9
合計	99.0